



Objekts: Smilts-grants un smilts perspektīvais iecirknis "Elerne I",
Daugavpils novads, Tabores pagasts, nekustamais īpašums "Griguliņi."

Pasūtītājs: SIA "EKO Pētnieks"

Paraugu saņemšanas datums: 2016.g.18.07.


Rezultātu izsniegšanas datums: 2016.g.03.08.

57-2016 2. / Lpp. 7 no 16

Testēšanas pārskats 57-2016

GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA ANALĪZE

Smilts (maisos 30kg)



Simb ols	Lab. Nr.	Urbuma Parauga Nr.	Atlikumu nosaukums	Daļiņu izmērs, mm / atlikumi, % pēc masas														Smalko daļiņu saturs,% < 0,063	Grunts kategorija LVS EN 13242:2002	Rupjuma modulis EN 12562:2002	
				70	63	31,5	22,4	16,0	11,2	8,0	5,6	4,0	2,0	1,0	0,5	0,25	0,125				0,063
○	E516	769-4 dz. 0,1- 0,9	Caurisijāto daļiņu daudzums	0,0	9,6	6,3	11,3	10,4	9,9	7,6	7,5	12,6	16,8	4,8	1,7	0,5	0,3	0,7	0,7	G _A 80	4,31
			Pilns	100	100	90	84	73	62	53	45	37	25	8	3,2	1,5	1,0	0,7			

Smalkās frakcijas saturs maksimālo vērtību kategorijā - f₃- (tabula Nr. 8, LVS EN 13242+A1:2009)

Lab. Nr.	Paraugu ņemšanas vieta	Atlikums, % pēc masas, caur sietiem; daļiņu Ø, mm			
		Grants	Smilts		Smalkā frakcija
		>90,0	> 0,125	< 0,125	< 0,063
E516	769-4 dz. 0,1-0,9	0,0	99,0	1,00	0,7

Filtrācijas koeficients				
E516	irdena stāvokļi		sablīvētā stāvokļi	
	ρ _{db}	K _{fb}	ρ _{db}	K _{fb}
	g/cm ³	m/dienn.	g/cm ³	m/dienn.
	1,74	3,91	1,89	1,64

Pasūtītājs atbildīgs par parauga ņemšanas pareizību un kvalitāti.

Testēšanas metodes: granulometriskais sastāvs - LVS EN 933-1:2012 L/A1:2012 L (mazgāšana un sijāšana);
filtrācijas koeficients - LVS CEN ISO/TS 17892-11 : 2005,
blīvums - LVS CEN ISO/TS 17892-2 : 2005

Testēšanas rezultāti attiecas uz produkciju, kas norādīta pārskatā.

Bez ZPĢC "UNICONE" Grunts testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav atļauta testēšanas rezultātu reproducēšana nepilnā apjomā.