



Objekts: Smilts-grants un smilts perspektīvais iecirknis "Elerne I",
Daugavpils novads, Tabores pagasts, nekustamais īpašums "Griguliņi."

Pasūtītājs: SIA "EKO Pētnieks"

Paraugu saņemšanas datums: 2016.g.18.07.


Rezultātu izsniegšanas datums: 2016.g.03.08.

57-2016 2./ Lpp. 11 no 16

Testēšanas pārskats 57-2016

GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA ANALĪZE

Smilts (maisos 30kg)



Smalkās frakcijas saturs maksimālo vērtību kategorijā - f_{16} - (tabula Nr. 8, LVS EN 13242+A1:2009)

Lab. Nr.	Paraugu ņemšanas vieta	Atlikums, % pēc masas, caur sietiem; daļiņu Ø, mm			
		Grants	Smilts		Smalkā frakcija
		>90,0	> 0,125	< 0,125	< 0,063
E520	769-5 dz. 0,1-2,0	0,0	70,0	30,00	11,0

Filtrācijas koeficients				
E520	irdena stāvokļi		sabīvētā stāvokļi	
	ρ_{db}	K_{fb}	ρ_{db}	K_{fb}
	g/cm ³	m/dienn.	g/cm ³	m/dienn.
	1,28	2,88	1,46	2,04

Pasūtītājs atbildīgs par parauga ņemšanas pareizību un kvalitāti.

Testēšanas metodes: granulometriskais sastāvs - LVS EN 933-1:2012 L/A1:2012 L (mazgāšana un sijāšana);
filtrācijas koeficients - LVS CEN ISO/TS 17892-11 : 2005,
blīvums - LVS CEN ISO/TS 17892-2 : 2005

Testēšanas rezultāti attiecas uz produkciju, kas norādīta pārskatā.

Bez ZPĢC "UNICONE" Grunts testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav atļauta testēšanas rezultātu reproducēšana nepilnā apjomā.